

Interprime 198

Морские покрытия

Алкидный грунт

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА	Однокомпонентное, алкидное, быстровысыхающее грунтовочное покрытие. Interprime 198 не требователен к высокому качеству подготовки поверхности и может перекрываться широким спектром финишных покрытий.
НАЗНАЧЕНИЕ	Применяется в качестве антикоррозионного покрытия в судоремонте в составе алкидных схем окраски надводных поверхностей. Имеет разрешение для перевозки зерна в составе одобренной схемы окраски.
ИНФОРМАЦИЯ О ПРОДУКТЕ	<p>Цвет CPA097 – белый, CPA098 – серый, CPA – 099 - красный</p> <p>Внешний вид/Глянец Матовый (ISO2813:1978)</p> <p>Связующее / Отвердитель Не применимо</p> <p>Содержание твердых веществ 41%±2% (ISO 3233:1998)</p> <p>Соотношение при смешивании Не применимо</p> <p>Рекомендуемая толщина пленки 75 микрон сухой пленки (что соответствует 183 микронам мокрой пленки)</p> <p>Теоретическая кроющая способность 5,47 м²/л (при толщине сухой пленки 75 микрон). При определении практической кроющей способности необходимо учитывать соответствующие потери.</p> <p>Метод нанесения Безвоздушное распыление, кисть, валик.</p> <p>Температура вспышки 35°C.</p> <p>Индукционный период Не применимо.</p>

Информация о высыхании

	Температура подложки			
	-5°C	5°C	25°C	35°C
До исчезновения липкости (ISO 1517:73)	8 час	3 час	1 час	30 мин
До твердой пленки (ISO 9117:90)	48 час	24 час	4 час	2 час

Жизнеспособность Не применимо

Информация о перекрытии

	Температура подложки							
	-5°C		5°C		25°C		35°C	
Материал	Мин.	Макс.	Мин.	Макс.	Мин.	Макс.	Мин.	Макс.
Interfine 599	-	-	9 час	3 дн	3 час	2 дн	1 час	24 час
Interlac 665	24 час	3 дн	6 час	3 дн	2 час	2 дн	1 час	24 час
Interprime 198	8 час	Длит-й	3 час	Длит-й	1 час	Длит-й	30 мин	Длит-й
Intersheen 579	24 час	3 дн	24 час	3 дн	12 час	2 дн	6 час	24 час
Interthane 990	-	-	24 час	7 дн	12 час	7 дн	6 час	3 дн
Intertherm 891	24 час	28 дн	6 час	28 дн	2 час	28 дн	1 час	28 дн

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ДАННЫЕ	<p>VOC 509 г/литр (EPA метод 24)</p> <p>Содержание органических растворителей 417 г/кг EU Solvent Emissions Directive (Council Directive 1999/13/EC)</p>
------------------------------	---



Морские покрытия**Алкидный грунт**

СЕРТИФИКАЦИЯ	При применении в составе одобренной схемы данный продукт имеет следующие сертификаты: - Контакт с пищевыми продуктами – Зерновой сертификат Института здоровья Севера Англии (NOHA) - Пожаробезопасность – Сертификат на медленное распространение пламени (WFR) –(Резолюция IMO A653 (16)) - Пожаробезопасность - Соответствует требованиям MSC61(67) и WFR на выделение дыма и токсичность - Пожаробезопасность - Сертификат соответствия требованиям MED За более детальной информацией обращайтесь в региональное представительство International.
СХЕМЫ ОКРАСКИ И СОВМЕСТИМОСТЬ	Для выбора наиболее подходящей схемы окраски проконсультируйтесь со своим региональным представительством International.
ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ	Используйте продукт в соответствии со спецификацией окраски. Все окрашиваемые поверхности должны быть чистыми, сухими и свободными от посторонних частиц. Произведите, в зависимости от необходимости, обмыв поверхности пресной водой либо пресной водой под высоким давлением, удалите масло, смазки, растворимые включения и посторонние частицы согласно стандарта SSPC-SP1. СУДОРЕМОНТ Подготовьте поверхность к окраске путем очистки как минимум до стандарта St2 (ISO 8501-1:1988). Более качественная подготовка поверхности (как до стандарта Sa2 (ISO 8501-1:1988) или методом гидробластинга до стандарта International NB2M) улучшит эксплуатационные качества покрытия. Прилегающие участки сохранившегося покрытия необходимо зашероватить и «свести на ус». Перекрытие сохранившегося покрытия должно быть в пределах 2-3 см. Перед нанесением убедитесь, что поверхность чистая и сухая. В нестандартных случаях обращайтесь к представителю International в Вашем регионе.



Морские покрытия

Алкидный грунт

НАНЕСЕНИЕ

Смешивание	Данный продукт является однокомпонентным. Всегда тщательно перемешивайте продукт перед применением.
Растворитель	Применение растворителя не рекомендуется. В исключительных случаях допускается применение GTA007 (не более 5% по объему). НЕ ПРИМЕНЯЙТЕ растворителя больше, чем это допускается местными нормами.
Безвоздушное распыление	Рекомендуется: Диаметр сопла 0,53-0,66 мм. (21-26 тысячных дюйма) Давление краски на выходе из сопла окрасочного пистолета не менее 176 кг/см ² Не рекомендуется.
Воздушное распыление	
Кисть	Допускается для небольших участков. Возможно, потребуется нанесение нескольких слоев для достижения необходимой толщины сухой пленки.
Валик	Допускается для небольших участков. Возможно, потребуется нанесение нескольких слоев для достижения необходимой толщины сухой пленки.
Очиститель	Рекомендуется применение GTA007.
Остановки в работе и очистка оборудования	Тщательно промойте все оборудование очистителем GTA007. Промывку оборудования необходимо проводить немедленно после завершения работы очистителем GTA007. Хорошей практикой работы является периодическая промывка окрасочного оборудования в течение рабочего дня. Частота промывок зависит от количества нанесенного материала, температуры и прошедшего времени, включая все задержки в работе. Все излишки краски и пустые емкости должны утилизироваться в соответствии с региональными правилами по охране окружающей среды. Весь неиспользованный материал должен храниться в плотно закрытых банках. Материал, хранящийся в частично заполненных банках, может образовывать пленку на поверхности краски и иметь повышенную вязкость. Рекомендуется профильтровать материал перед использованием.
Сварка	В случае производства сварочных работ или огневой резки металла, окрашенного данным материалом, произойдет выделение пыли и вредных паров, в связи с чем потребуются применение индивидуальных средств защиты и соответствующей вытяжной вентиляции.

БЕЗОПАСНОСТЬ

Все работы, связанные с нанесением и использованием данного продукта, должны выполняться в соответствии с национальными требованиями и стандартами по охране труда и технике безопасности.

Перед использованием продукта получите Лист по Охране Труда и Технике Безопасности, ознакомьтесь с ним и следуйте изложенным в нем указаниям. Прочитайте и следуйте всем предупреждениям, изложенным в Листе по Охране Труда и Технике Безопасности и на этикетках банок. В случае, если Вы не полностью понимаете указанные предупреждения и инструкции, либо не можете полностью выполнить их, не пользуйтесь данным продуктом. В процессе нанесения и сушки материала необходимо наличие средств защиты и вентиляции, достаточной для поддержания безопасного уровня концентрации паров растворителей для предупреждения токсического воздействия паров и недостатка кислорода. Принимайте меры, предупреждающие контакт продукта с кожей и глазами (используйте одежду, защитные очки, маски, защитные кремы и т.д.). Реально необходимые меры по охране труда и технике безопасности зависят от метода нанесения продукта и условий окружающей среды в месте производства работ.

КУДА ОБРАЩАТЬСЯ В ЭКСТРЕННЫХ СЛУЧАЯХ

США и Канада – Телефон для медицинских консультаций 1-800-854-6813

Европа - Тел. +(44) 191 4696111. ТОЛЬКО для консультаций мед. персонала тел. +(44) 171 6359191

Ваше региональное представительство - (см. стр. 4 данного издания).



Морские покрытия

Алкидный грунт

ОГРАНИЧЕНИЯ

Interprime 198 не рекомендуется перекрывать эпоксидными материалами. В некоторых регионах, для некоторых потребителей и в тех случаях, когда косметические свойства покрытия не важны, Interprime 198 может не перекрываться финишными покрытиями. Проконсультируйтесь в Вашем региональном представительстве International.

Данные по интервалам перекрытия указаны лишь в качестве рекомендаций, так как могут варьироваться в зависимости от местного климата и условий окружающей среды. Проконсультируйтесь с представителем International для соответствующих рекомендаций.

Проводите окраску в хорошую погоду. Температура окрашиваемой поверхности должна быть как минимум на 3°C выше температуры точки росы. Для получения оптимальных параметров при нанесении доведите температуру материала до 21-27°C перед перемешиванием и нанесением. Не перемешанный продукт (в закрытых банках) должен храниться в закрытых помещениях в соответствии с рекомендациями, изложенными в разделе «Хранение» настоящего документа. Указанные в настоящем издании характеристики продукта даны для определения общих рекомендаций по нанесению. Представленные в настоящей публикации данные получены в результате лабораторных испытаний и тестов, в связи с чем International не претендует на то, что при практическом применении продукта либо при проведении других тестов будут получены идентичные результаты. В связи с тем, что особенности нанесения продукта, условия окружающей среды и конструктивные особенности могут существенно различаться для каждого конкретного случая, необходимо уделять должное внимание на указанные факторы при выборе и эксплуатации покрытий.

РАЗМЕР УПАКОВКИ

5 литров в 5-ти литровой банке
20 литров в 20-ти литровой банке.

О наличии другого размера упаковки проконсультируйтесь в региональном офисе International.

5-ти литровая упаковка – 6,71 кг.
20-ти литровая упаковка – 26,70 кг.

ТРАНСПОРТИРОВОЧНЫЙ ВЕС УПАКОВКИ

UN КОД: ХРАНЕНИЕ

1263

Храните в прохладном сухом помещении вдали от источников тепла и открытого огня. Не допускайте попадания прямых солнечных лучей.


Срок хранения – не менее 12-ти месяцев с даты изготовления (при температуре 25°C). По окончании срока хранения подлежит переосвидетельствованию.

Проконсультируйтесь с представителем International.

ВОЗМОЖНЫЕ МЕСТА ПОСТАВОК

ОГРАНИЧЕНИЕ ОТВЕТСТВЕННОСТИ

Информация, представленная в настоящем издании не является исчерпывающей. Любое лицо, использующее данный продукт для целей, иных, нежели это указано в настоящем листе характеристик без предварительного письменного подтверждения такого использования с нашей стороны, использует его на свой страх и риск. Все рекомендации и советы относительно применения данного продукта (указанные в настоящем листе данных, либо в других наших документах) даны из расчета получения наилучшего результата, однако, основываясь на том, что мы не имеем полной информации о реальном состоянии окрашиваемой поверхности и многих других факторах, влияющих на нанесение и эксплуатацию покрытия, мы не можем принять на себя ответственности за эксплуатационные качества покрытия и (в соответствии с законом) за возможные потери или разрушения, возникшие при использовании данного продукта при отсутствии письменного подтверждения использования продукта для каждого конкретного случая с нашей стороны. Все производимые поставки и предоставляемые технические рекомендации осуществляются в соответствии со «Стандартными условиями продаж» нашей компании. Мы рекомендуем получить данный документ и внимательно его изучить. Содержащаяся в настоящем Листе данных информация может время от времени изменяться в соответствии с приобретаемым опытом и нашей политикой постоянного совершенствования продуктов. Проверка действительности настоящего документа до начала использования продукта совместно с представителем регионального офиса International является ответственностью потребителя.

Знак  , название International и все материалы, упоминаемые в настоящем документе являются торговыми марками Akzo Nobel. International Coatings Limited, 2001.

Адреса региональных представительств

Головной офис	Европейский регион	Азиатский регион	Россия	Россия (Дальний восток)	Североамериканский регион
International Coatings Ltd	International Coatings Ltd	International Coatings Pte Ltd	Официальный дистрибьютор International Coatings Ltd. ООО «BGM-LTD» Коммунаров 268 офис № 35	Akzo Nobel Fesco Ltd Представительство компании во Владивостоке Ул. Морозова 7А	International Paint Inc.
P O Box 20980	Stoneygate Lane	3 Neythal Road			6001 Antony Drive
Oriel House 16 Connaught Place London W2 2ZB England	Felling, Gateshead NE10 0JY United Kingdom	Jurong Town 628570 Singapore	350020 , г. Краснодар Россия	690065 Владивосток Россия	Houston Texas 77091 USA
тел:+(44)171 479 6000 факс:+(44)171 479 6500	тел:+(44)191 469 6111 факс:+(44)191 438 3977	тел:+(65)663 3066 факс:+(65)266 5287	тел:+(7) 8612405062 факс:+(7) 8612103319	tel: +7(4232) 496605 fax: +7(4232) 496605	tel: (1)713 682 1711 fax: (1)713 684 1511
www.international-marine.com					

