

Морские покрытия
Пигментированное алюминием покрытие на основе канифоли
**ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА
НАЗНАЧЕНИЕ**

Однокомпонентное, пигментированное алюминием покрытие на основе канифоли.

**ИНФОРМАЦИЯ
О ПРОДУКТЕ**

Применяется в судостроении, судоремонте в качестве покрытия с высокими светоотражающими свойствами для окраски грузовых трюмов, трубопроводов и пр. Intertherm 891 предназначен для окраски поверхностей с температурой до 250°C, эксплуатирующихся в сухих условиях. При нанесении покрытия толщиной 15 мкм указанная выше температура может достигать 315°C.

Цвет НТА002 - алюминиевый

Внешний вид/Глянец Неприменимо

**Связующее /
Отвердитель** Неприменимо

**Содержание твердых
веществ** 48%±2% (ISO 3233:1998)

**Соотношение
при смешивании** Неприменимо

**Рекомендуемая тол-
щина пленки** 25 микрон сухой пленки (что соответствует 52 микронам мокрой пленки)

**Теоретическая кро-
ющая способность** 19,20 м²/л (при толщине сухой пленки 25 микрон). При определении практической кроющей способности необходимо учитывать соответствующие потери.

Метод нанесения Безвоздушное распыление, воздушное распыление, кисть, валик

**Температура вспыш-
ки** 43°C

**Индукционный пери-
од** Неприменимо

Информация о высыхании

	Температура подложки			
	5°C	15°C	25°C	35°C
Высыхание до исчезнове- ния липкости (ISO 1517:73)	18 час	12 час	8 час	6 час
Высыхание до твердой пленки (ISO 9117:90)	72 час	36 час	24 час	24 час

**Информация о
перекрытии см. огра-
ничения**

	Температура подложки							
	5°C		15°C		25°C		35°C	
Материал	Мин.	Макс.	Мин.	Макс.	Мин.	Макс.	Мин.	Макс.
Intertherm 891	24 час	Длит-й	24 час	Длит-й	24 час	Длит-й	16 час	Длит-й

**РЕГУЛИРУЮЩИЕ
ДАнные**

VOC 420 г/литр (EPA метод 24)
Содержание органиче-
ских растворителей



Морские покрытия

Пигментированное алюминием покрытие на основе ка-
нифоли

СЕРТИФИКАЦИЯ

При применении в составе одобренной схемы данный материал имеет следующие сертификаты

- Контакт с пищевыми продуктами – Сертифицирован Институтом здоровья севера Англии (NONA) на перевозку зерна
- Контакт с пищевыми продуктами – Соответствует требованиям FDA (США)

В случае необходимости более подробной информации обращайтесь в региональное представительство International

СХЕМЫ ОКРАСКИ И
СОВМЕСТИМОСТЬ

Для выбора наиболее подходящей схемы окраски проконсультируйтесь со своим региональным представителем International.

ПОДГОТОВКА
ПОВЕРХНОСТИ

Используйте продукт в соответствии со спецификацией окраски.

Все окрашиваемые поверхности должны быть чистыми, сухими и свободными от посторонних частиц. Произведите, в зависимости от необходимости, обмыв поверхности пресной водой либо пресной водой под высоким давлением, удалите масло, смазки, растворимые включения и посторонние частицы согласно стандарта SSPC-SP1.

СУДОСТРОЕНИЕ / КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ

Intertherm 891 должен всегда наноситься поверх рекомендованного грунтовочного покрытия. Поверхность грунта должна быть сухой и свободной от посторонних включений. Наносить Intertherm 891 необходимо с учетом интервалов перекрытия, указанных для примененных грунтов, которые можно узнать из технических характеристик на них. Перед нанесением Intertherm 891, места повреждений грунтовочного слоя необходимо зачистить до рекомендованного стандарта (например Sa2 ½ (ISO 8501-1 1988) и загрунтовать в соответствии с рекомендациями International.

РЕМОНТ

Intertherm 891 должен всегда наноситься поверх рекомендованного грунтовочного покрытия. Поверхность грунта должна быть сухой и свободной от посторонних включений. Наносить Intertherm 891 необходимо с учетом интервалов перекрытия, указанных для примененных грунтов, которые можно узнать из технических характеристик на них. Перед нанесением Intertherm 891, места повреждений грунтовочного слоя необходимо зачистить до рекомендованного стандарта (например Sa2 ½ (ISO 8501-1 1988) и загрунтовать в соответствии с рекомендациями International.

Intertherm 891 можно наносить непосредственно на старое покрытие при его удовлетворительной адгезии и состоянии. При этом необходимо старое покрытие необходимо обмыть пресной водой и обезжирить, при необходимости. Перед нанесением Intertherm 891 необходимо удалить отслоившееся покрытие и восстановить грунтовочный слой в местах, где это необходимо. При этом сохранившееся покрытие должно быть «сведено на ус».

В нестандартных случаях обращайтесь к представителю International в Вашем регионе.



Морские покрытия**Пигментированное алюминием покрытие на основе ка-
нифоли****НАНЕСЕНИЕ****Смешивание**

Данный продукт является одно упаковочным. Всегда тщательно перемешивайте продукт перед применением.

Растворитель

Добавление растворителя не рекомендуется. В исключительных случаях допускается применение GTA004 (не более 5% по объему). НЕ ПРИМЕНЯЙТЕ растворителя больше, чем это допускается местными нормами.

**Безвоздушное
распыление**

Рекомендуется:

- Диаметр сопла 0,33-0,41 мм. (13-16 тысячных дюйма)

- Давление краски на выходе из сопла окрасочного пистолета не менее 112 кг/см²

**Воздушное
распыление**

Возможно при применении соответствующего оборудования. Может потребоваться добавление растворителя.

Кисть

Приемлемо.

Валик

Приемлемо.

Очиститель

Рекомендуется применение GTA004.

Остановки**в работе и****очистка****оборудования**

Тщательно промойте все оборудование очистителем GTA004. Промывку оборудования необходимо проводить немедленно после завершения работы. При хранении материала в частично заполненных емкостях, на поверхности краски возможно образование пленки, а так же возможно увеличение ее вязкости. Перед последующим применением такой материал необходимо процедить.

Сварка

В случае производства сварочных работ или огневой резки металла, окрашенного данным материалом, произойдет выделение пыли и вредных паров, в связи с чем потребуются применение индивидуальных средств защиты и соответствующей вытяжной вентиляции.

БЕЗОПАСНОСТЬ

Все работы, связанные с нанесением и использованием данного продукта, должны выполняться в соответствии с национальными требованиями и стандартами по охране труда и технике безопасности.

Перед использованием продукта получите Лист по Охране Труда и Технике Безопасности, ознакомьтесь с ним и следуйте изложенным в нем указаниям. Прочитайте и следуйте всем предупреждениям, изложенным в Листе по Охране Труда и Технике Безопасности и на этикетках банок. В случае, если Вы не полностью понимаете указанные предупреждения и инструкции, либо не можете полностью выполнить их, не пользуйтесь данным продуктом. В процессе нанесения и сушки материала необходимо наличие средств защиты и вентиляции, достаточной для поддержания безопасного уровня концентрации паров растворителей для предупреждения токсического воздействия паров и недостатка кислорода. Принимайте меры, предупреждающие контакт продукта с кожей и глазами (используйте одежду, защитные очки, маски, защитные кремы и т.д.). Реально необходимые меры по охране труда и технике безопасности зависят от метода нанесения продукта и условий окружающей среды в месте производства работ.

КУДА ОБРАЩАТЬСЯ В ЭКСТРЕННЫХ СЛУЧАЯХ

США и Канада – Телефон для медицинских консультаций 1-800-854-6813

Европа - Тел. +(44) 191 4696111. ТОЛЬКО для консультаций мед. персонала

тел. +(44) 171 6359191

Ваше региональное представительство - (см. стр. 4 данного издания).



Морские покрытия

Пигментированное алюминием покрытие на основе ка-нифоли

ОГРАНИЧЕНИЯ

Максимальная жаростойкость покрытия (315°C) достигается только при толщине нанесенного слоя 15 мкм. Если Intertherm 891 наносится на загрунтованную поверхность, жаростойкость покрытия будет определяться жаростойкостью грунта. В случае нанесения Intertherm 891 толщиной более 15 мкм, при высоких температурах покрытие может проявлять "блистеринг" (вспучивание).

Данные по интервалам перекрытия указаны лишь в качестве рекомендаций, т.к. могут варьироваться в зависимости от местного климата и условий окружающей среды.

Проконсультируйтесь с представителем International в специфических случаях.

Проводите окраску в хорошую погоду. Температура окрашиваемой поверхности должна быть как минимум на 3°C выше температуры точки росы. Для получения оптимальных параметров при нанесении доведите температуру материала до 21-27°C (если не рекомендовано иначе) перед перемешиванием и нанесением. Не перемешанный продукт (в закрытых банках) должен храниться в соответствии с рекомендациями, изложенными в разделе «Хранение» настоящего документа. Указанные в настоящем издании характеристики продукта даны для определения общих рекомендаций по нанесению. Данные получены в результате лабораторных испытаний и тестов, в связи с чем International не претендует на то, что при практическом применении продукта либо при проведении других тестов будут получены идентичные результаты. Так как особенности нанесения продукта, условия окружающей среды и конструктивные особенности могут существенно различаться для каждого конкретного случая, необходимо уделять им должное внимание при выборе и эксплуатации покрытий.

В данных по интервалам перекрытия термин «Длит.» означает «длительный интервал перекрытия». Для разъяснений обращайтесь к представителю International в Вашем регионе. Также можно получить необходимую информацию из каталога компании или на сайте (см.ниже).

РАЗМЕР УПАКОВКИ

5 литров в 5-ти литровой банке или

20 литров в 20-ти литровой банке

О наличии другого размера упаковки проконсультируйтесь в региональном офисе International.

ТРАНСПОРТИРОВОЧНЫЙ ВЕС УПАКОВКИ

5-ти литровая банка – 5,35 кг

20-ти литровая банка – 21,24 кг.

ХРАНЕНИЕ


Храните в прохладном сухом помещении.

Срок хранения – не менее 12 месяцев с даты изготовления (при температуре 25°C). По окончании срока хранения подлежит переосвидетельствованию.

Проконсультируйтесь с представителем International.

ВОЗМОЖНЫЕ МЕСТА ПОСТАВОК ОГРАНИЧЕНИЕ ОТВЕТСТВЕННОСТИ

Информация, представленная в настоящем издании, не является исчерпывающей. Любое лицо, использующее данный продукт для целей иных, нежели это указано в настоящем листе характеристик без предварительного письменного подтверждения такого использования с нашей стороны, использует его на свой страх и риск. Все рекомендации и советы относительно применения данного продукта (указанные в настоящем листе данных, либо в других наших документах) даны из расчета получения наилучшего результата. Однако, основываясь на том, что мы не имеем полной информации о реальном состоянии окрашиваемой поверхности и многих других факторах, влияющих на нанесение и эксплуатацию покрытия, мы не можем принять на себя ответственности за эксплуатационные качества покрытия и (в соответствии с законом) за возможные потери или разрушения, возникшие при использовании данного продукта при отсутствии письменного подтверждения использования продукта для каждого конкретного случая с нашей стороны. Все производимые поставки и предоставляемые технические рекомендации осуществляются в соответствии со «Стандартными условиями продаж» нашей компании. Мы рекомендуем получить данный документ и внимательно его изучить. Содержащаяся в настоящем Листе данных информация может время от времени изменяться в соответствии с приобретаемым опытом и нашей политикой постоянного совершенствования продуктов. Проверка действительности настоящего документа до начала использования продукта (совместно с представителем регионального офиса International) является ответственностью потребителя.

 и названия материалов, упоминаемые в настоящем документе, являются зарегистрированными торговыми марками или лицензированы Akzo Nobel. © Akzo Nobel 2002.

Адреса региональных представительств

Головной офис	Европейский регион	Азиатский регион	Россия	Россия (Дальний восток)	Североамериканский регион
International Coatings Ltd	International Coatings Ltd	International Coatings Pte Ltd	Официальный дистрибьютор International Coatings Ltd. ООО «BGM-LTD» Коммунаров 268 офис № 35	Akzo Nobel Fesco Ltd Представительство компании во Владивостоке Ул. Морозова 7А	International Paint Inc.
P O Box 20980	Stoneygate Lane	3 Neythal Road			6001 Antony Drive
Oriel House 16 Connaught Place London W2 2ZB England	Felling, Gateshead NE10 0JY United Kingdom	Jurong Town 628570 Singapore	350020, г. Краснодар Россия	690065 Владивосток Россия	Houston Texas 77091 USA
тел:+(44)171 479 6000 факс:+(44)171 479 6500	тел:+(44)191 469 6111 факс:+(44)191 438 3977	тел:+(65)663 3066 факс:+(65)266 5287	тел:+(7) 8612405062 факс:+(7) 8612103319	тел: +7(4232) 496605 fax: +7(4232) 496605	tel: (1)713 682 1711 fax: (1)713 684 1511